



210721340101



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L19117

检测报告

Test Report

报告编号: ZF202507QZ47476

产品名称: 杜迪119防火阻燃耐高温密封胶

检验类别: 委托检验

测试机构: 吉林省中孚检测技术服务有限公司

委托单位: 杜迪（浙江）新材料有限公司

吉林省中孚检测技术服务有限公司

Jilin Zhongfu Testing Technology Service Co., Ltd

检验检测专用章





联系地址: 吉林省长春市朝阳区宽平大路 395 号长春工程学院第四教学楼机电工程学院 519 室

电话: 400-6088-820

网址: <http://www.zhongfu-lbp.com/>

页码： 第 1/4页

报告编号： ZF202507QZ47476

样品名称	杜迪119防火阻燃耐高温密封胶	商标	杜迪
生产日期/批号	/	规格型号	杜迪-119 300ml
检测类别	委托检验	样品数量	1pcs
申请单位	杜迪（浙江）新材料有限公司		
申请单位地址	浙江省金华市浦江县岩礼路5号		
生产单位	杜迪（浙江）新材料有限公司		
生产地址	浙江省浦江县宏业大道1888号		
样品等级	合格品		
收样日期	2025年07月19日		
检测日期	2025年07月19日--2025年07月23日		
检测项目	详见下一页		
检测标准	GB/T 24267-2009、GB/T 2408-2021		
环境温度	温度25℃，湿度55%		
检测结果	合格		
检测结论	依据检测标准进行检测，检测项目符合指标要求，检测结果合格		
备注			
主检人： 	审核人： 	签字人： 	



页码：第 2/4 页

报告编号：ZF202507QZ47476

检测结果

序号	检测项目			技术要求	检测结果	单项判定
1	外观			密封胶应为细腻, 均匀膏状物或黏稠体, 不应有气泡、结块、结皮或凝胶, 无不易分散的析出物	符合	合格
				双组分密封胶的各组分颜色应有明显差异。产品的颜色也可由供需双方商定, 产品的颜色与供需双方商定的样品相比, 不得有明显差异	符合	合格
2	阻燃性能	FV-0	每个试件的有焰燃烧时间 $(t_1+t_2)/s$	≤ 10	2.8	合格
			对于任何状态调节条件, 每组五个试件有焰燃烧时间总和 t_1/s	≤ 50	27	合格
			每个试件第二次施焰后有焰加上无焰燃烧时间 $(t_2t_1+t_3)/s$	≤ 30	15	合格
			每个试件有焰或无焰燃烧蔓延到夹具现象	无	无	合格
			滴落物引燃脱脂棉现象	无	无	合格
3	下垂度/mm	垂直	≤ 3		0	合格
		水平	无变形		无变形	合格
4	表干时间/h			≤ 3	1	合格
5	弹性恢复率/%			≥ 70	89	合格
6	拉伸 粘结 性	拉伸模量/MPa	+23 °C -20 °C	≥ 0.4 和 ≥ 0.6	0.82	合格
		断裂伸长率/%		≥ 25	236	合格
7	定伸粘结性			无破坏	无破坏	合格
8	冷拉热压后粘结性			无破坏	无破坏	合格
9	同一温度下拉伸压缩循环后粘结性			无破坏	无破坏	合格
10	浸水后定伸粘结性			无破坏	无破坏	合格
11	浸水后断裂伸长率/%			≥ 25	234	合格
12	质量损失/%			≤ 8	4.6	合格

检测实验室名称：吉林省中孚检测技术服务有限公司

地址：吉林省长春市朝阳区宽平大路 395 号长春工程学院第四教学楼机电工程学院 519 室

网站：<http://www.zhongfu-lbp.com/>

电话：400-6088-820

页码： 第 3/4 页

报告编号： ZF202507QZ47476

样品图片



*****报告结束*****

声 明

- 1、报告的检测结果只与被检测的项目有关。
- 2、报告有效期为贰拾肆个月。
- 3、报告无“检验检测专用章”或试验单位公章无效。
- 4、报告无主检、审核、批准人签章无效。
- 5、报告随意涂改复印无效，如复印需经本中心同意并加盖公章。
- 6、委托试验仅对来样负责。
- 7、对试验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向试验单位提出，逾期不予受理。
- 8、本报告中标“*”测试数据为外部测试，不在本实验室CNAS或CMA授权范围之内，不具有公正性的作用。
- 9、委托方需要书面申请上传之后10个工作日之后方可查询。
- 10、对于送检样品，样品信息委托方声称，本公司不对其真实性负责。
- 11、委托方收到试验报告之日起一个月内未取回样品，视作允许试验单位自行处理。

